



TISCHLERZENTRUM GesmbH

A-2244 Spannberg • Neugasse 36

Tel. +43 (0)2538/8628-0 • Fax DW 4

Email: office@tzaustria.at • www.tzaustria.at

Pflegehinweise für TecnoGlas HG-Oberflächen

**Möbelfronten bzw. Oberflächen mit hochglänzender Acrylbeschichtung
(z.B. ABS / PMMA-Acryldeckschicht)**

TecnoGlas HG-Oberflächen besitzen einen einzigartigen Flächenstand mit exzellenter Tiefenglanz Wirkung. Die Hochglanzoberfläche wirkt durch ihren Glanz und ihre Optik wie Klavierlack.

Nach dem Entfernen des PE-Schutzfilmes ist die Acryloberfläche noch empfindlich:

- a) Es müssen noch Lösemittel aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie, die sich in der Oberfläche befinden, entweichen.
- b) Die Acryloberfläche ist hygroskopisch und härtet erst unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit weiter aus. Die Aushärtung dauert ca. 1 Woche. Zur Beschleunigung sollte man die Oberfläche mit Wasser benetzen oder mit einer 1%-igen Seifenlösung mit einem weichen Tuch reinigen.

Zur Erzielung einer widerstandsfähigen und kratzresistenten Oberfläche, sollte man die Oberfläche sofort nach dem Entfernen der Schutzfolie mit dem empfohlenen Poliermittel ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS versiegeln. Das Produkt härtet kristallhart aus und verleiht der Hochglanzoberfläche eine verdoppelte Kratzresistenz. ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS schützt viele Monate gegen Einflüsse wie Sonnenlicht, Reinigungsmittel, Fettschmutz etc. In diesem Fall kann auf die Reinigung mit Seifenlösung verzichtet werden.

Wichtiger Hinweis!

Wir wollen darauf hinweisen, dass keinerlei scheuernde und scharfe Reinigungssubstanzen verwendet werden sollen, um die Brillanz der Oberfläche zu gefährden bzw. keinerlei alkoholhaltige Reinigungsmittel (oft bei Glasreinigern zu finden) Einsatz finden dürfen!

Durch eine unsachgemäße Reinigung entstandene Schäden werden daher nicht als Reklamationsgrund anerkannt!

Oberflächenversiegelung mit ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS:

1. Polierende Oberfläche mit einer 1%-igen Wasser-Seifenlösung reinigen - abtrocknen.
2. ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS gut schütteln und auf die zu polierenden Oberflächen mit einem Microfasertuch gleichmäßig verteilen. (50 ml sind für ca. 6-10 m² ausreichend.)
Achtung! Das Produkt ist hochergiebig und sehr sparsam anzuwenden!
3. Nach vollständigem Austrocknungsprozess (ca. 20 min.), die weißlich abgetrockneten Politurrückstände mit einem weiteren sauberen Microfasertuch in kreisförmigen Bewegungen auspolieren. Nun ist eine hochglänzende, langzeitversiegelte und polierte Oberfläche auf mineralischer Basis sichtbar.
4. Die Oberflächenversiegelung sollte wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist, dies ist nach ca. 12 Monaten der Fall.

ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS ist in keiner Weise aggressiv und damit sowohl lackschonend wie umweltfreundlich.

ULTRA-GLOSS Microfasertuch nach Gebrauch in der Waschmaschine **ohne Weichspüler** waschen, nicht Trockner geeignet.

**Sicherheitshinweise! - Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!
- Raum während der Anwendung ausreichend lüften!**